

## DESKRIPSI PRODUK

**AB Basecoat** merupakan cat dasar termoplastik resin 1 komponen berbasis solvent. Diformulasikan dengan pigment berkualitas untuk memudahkan tinting warna. Mudah diaplikasikan, memiliki daya lekat yang baik, cepat kering, tinting colors yang baik dan memiliki pilihan warna yang bervariasi

## KEUNGGULAN :

- Mudah diaplikasikan
- Tidak menguning
- Daya lekat yang baik
- Tinting warna yang baik
- Warna yang bervariasi

## DATA FISIK

DATA FISIK		
<b>Basis Kimia</b>	Thermoplastic Resin	
<b>Propertis Fisik</b>	<b>Viskositas (KU)</b>	80 KU $\pm$ 5 / 27°C
	<b>Berat Jenis (gr/ml)</b>	0,95
	<b>Titik Nyala</b>	34°C / 93,2°F
	<b>Solid</b>	30% $\pm$ 2
	<b>Daya Sebar</b>	8-12 m <sup>2</sup> /L
	<b>Kilap</b>	Kilap sedang
	<b>Warna</b>	Bervariasi
	<b>Kemasan</b>	1 lt

## DATA APLIKASI

<b>Metode Aplikasi</b>	Air Spray
<b>Persiapan Permukaan</b>	Pastikan permukaan media bersih, bebas dari semua kotoran, minyak, bahan kimia dan kontaminan lainnya.
<b>Perbandingan Pencampuran dengan thinner</b>	1 : 1 - 2 Base : Thinner (penambahan thinner dapat disesuaikan dengan kebutuhan visco yang diinginkan)
<b>Pengencer</b>	Thinner PU AB



### SETTING SPRAY GUN

<b>Tekanan Nozzle</b>	2 – 3 bar
<b>Lubang Nozzle</b>	1,4 mm
<b>Sudut Semprot</b>	45 °C



### WAKTU KERING

<b>Kering Sentuh</b>	5 menit
<b>Kering Tekan</b>	60 menit
<b>Kering Sempurna</b>	24 jam



## PERLINDUNGAN



Bahan mudah terbakar jauhkan dari percikan api, api terbuka dan perokok. Gunakan sarung tangan dan pelindung pernapasan yang sesuai.

## PENYIMPANAN

Simpan ditempat yang sejuk dan kering. Minimal 2 tahun (Dalam kondisi penyimpanan normal 20°C - 30°C) wadah belum dibuka.



Jl.Pluit Karang Permain Blok T7  
Selatan No. 44-46B, Jakarta  
14450 - Indonesia



[www.dayakemindoperkasa.com](http://www.dayakemindoperkasa.com)



@autobright.id



@autobright.id