

DESKRIPSI PRODUK

AB Ready Mix merupakan hasil pencampuran dari beberapa basecoat AB yang telah disiapkan dan dapat langsung digunakan. Mudah diaplikasikan, memiliki daya lekat yang baik dan mempunyai pilihan warna yang bervariasi.

KEUNGGULAN :

- Mudah diaplikasikan
- Tidak menguning
- Daya lekat yang baik
- Warna yang bervariasi

DATA FISIK

Basis Kimia	Lapisan Akrilik	
Propertis Fisik	Viskositas (KU)	77 KU \pm 5 / 27°C
	Berat Jenis (gr/ml)	0,9
	Titik Nyala	34°C / 93,2°F
	Solid	28% \pm 2
	Daya Sebar	8-12 m ² /L
	Kilap	Kilap sedang
	Warna	Bervariasi
	Kemasan	1 lt

DATA APLIKASI

Metode Aplikasi	Air Spray
Persiapan Permukaan	Pastikan permukaan media bersih, bebas dari semua kotoran, minyak, bahan kimia dan kontaminan lainnya.
Perbandingan Pencampuran dengan thinner	1 : 1 - 2 Base : Thinner (penambahan thinner dapat disesuaikan dengan kebutuhan)
Pengencer	Thinner PU AB



SETTING SPRAY GUN

Tekanan Nozzle	2 – 3 bar
Lubang Nozzle	1,4 mm
Sudut Semprot	45 °C



WAKTU KERING

Kering Sentuh	5 menit
Kering Tekan	60 menit
Kering Sempurna	24 jam



PERLINDUNGAN



Bahan mudah terbakar jauhkan dari percikan api, api terbuka dan perokok. Gunakan sarung tangan dan pelindung pernapasan yang sesuai.

PENYIMPANAN

Simpan ditempat yang sejuk dan kering. Minimal 2 tahun (Dalam kondisi penyimpanan normal 20°C - 30°C) wadah belum dibuka.



Jl.Pluit Karang Permain Blok T7
Selatan No. 44-46B, Jakarta
14450 - Indonesia



www.dayakemindoperkasa.com



@autobright.id



@autobright.id