

DESKRIPSI PRODUK

Epoxy Primer 2658 adalah cat dasar 2 komponen, berbasis epoxy resin. Memiliki daya rekat dan ketahanan yang baik, tahan akan korosi maupun bahan kimia. Baik digunakan sebagai body repair ataupun full body pada auto-refinishes dan dapat digunakan juga pada permukaan logam maupun kayu.

KEUNGGULAN :

- Mudah diaplikasikan
- Adhesi yang baik
- Memiliki daya tutup yang baik
- Resistansi bahan kimia yang baik

DATA FISIK

Basis Kimia		Epoxy resin
Propertis Fisik	Viskositas (KU)	98KU ± 5 / 27°C
	Berat Jenis (gr/ml)	1,5 – 1,6
	Titik Didih	> 100°C
	Tidik Nyala	34°C
	Solid	75% ± 2
	Daya Sebar	9 -10 m²/L
	Kilap	Matte
	Warna	Putih dan Abu-abu
	Kemasan	1 lt set

DATA APLIKASI

Metode Aplikasi	Air Spray
Persiapan Permukaan	Pastikan permukaan bersih, kering dan bebas dari kontaminan apapun seperti debu, minyak dan kotoran lainnya.
Perbandingan Campuran	4 : 1 Base : Hardener (penambahan thinner dapat disesuaikan dengan kebutuhan visco yang diinginkan)
Perbandingan Campuran Ideal	4 : 1 : 3 Base : hardener : Thinner
Pengencer	Thinner PU AB



SETTING SPRAY GUN

Tekanan Nozzle	2 – 3 bar
Lubang Nozzle	1,5 – 1,8 mm
Sudut Semprot	45 °C



WAKTU KERING

Kering Sentuh	30 menit
Kering Amplas	3 jam



PERLINDUNGAN



Bahan mudah terbakar jauhkan dari percikan api, api terbuka dan perokok. Gunakan sarung tangan dan pelindung pernapasan yang sesuai.

PENYIMPANAN

Simpan ditempat yang sejuk dan kering. Minimal 2 tahun (Dalam kondisi penyimpanan normal 20°C - 30°C) wadah belum dibuka.



Jl.Pluit Karang Permain Blok T7
Selatan No. 44-46B, Jakarta
14450 - Indonesia



www.dayakemindoperkasa.com



@autobright.id



@autobright.id

AUTO BRIGHT®

AUTOMOTIVE REFINISHES