

DESKRIPSI PRODUK

PU Clear MS 5000 adalah cat poliuretan medium solid 2 komponen, pelapis bening non-pigment digunakan sebagai lapisan akhir/topcoat. Baik diaplikasikan sebagai body repair dan full body dalam auto-reinishes.

KEUNGGULAN :

- Mudah diaplikasikan
- Lapisan film yang jernih
- Gloss dan wet look
- Permukaan flow dan levelling yang baik

DATA FISIK

Basis Kimia	Lapisan Polyurethane	
Propertis Fisik	Viskositas (Sec)	85 (Sec) ± 5 / 27°C
	Berat Jenis (gr/ml)	0,97
	Titik Nyala	34°C / 93,2°F
	Solid	50% ± 2
	Daya Sebar	8-12 m ² /L
	Kilap	Gloss
	Warna	Bening
	Kemasan	1 lt set

DATA APLIKASI

Metode Aplikasi	Air Spray
Persiapan Permukaan	Pastikan media yang telah dilapisi basecoat kering sempurna dan permukaannya bersih.
Perbandingan Campuran	4 : 1 Base : Hardener <i>(penambahan thinner dapat disesuaikan dengan kebutuhan visco yang diinginkan)</i>
Perbandingan Campuran Ideal	4 : 1 : 3 Base : hardener : Thinner
Pengencer	Thinner PU AB



SETTING SPRAY GUN

Tekanan Nozzle	2 – 3 bar
Lubang Nozzle	1,3 – 1,5 mm
Sudut Semprot	45 °C



WAKTU KERING

Kering Sentuh	10 - 15 menit
Kering Tekan	45 menit
Kering Sempurna	24 jam



PERLINDUNGAN



Bahan mudah terbakar jauhkan dari percikan api, api terbuka dan perokok. Gunakan sarung tangan dan pelindung pernapasan yang sesuai.

PENYIMPANAN

Simpan ditempat yang sejuk dan kering. Minimal 2 tahun (Dalam kondisi penyimpanan normal 20°C - 30°C) wadah belum dibuka.



Jl.Pluit Karang Permain Blok T7
Selatan No. 44-46B, Jakarta
14450 - Indonesia



www.dayakemindoperkasa.com



@autobright.id



@autobright.id