

DESKRIPSI PRODUK

KC Solid merupakan cat berbahan dasar NC resin. Memiliki daya rekat yang baik dengan hasil akhir gloss. Mudah diaplikasikan dan memiliki banyak pilihan warna. Dapat diaplikasikan pada kendaraan, kayu dan besi.

KEUNGGULAN :

- Daya tutup baik
- Adhesi yang baik
- Hasil akhir gloss
- Ekonomis
- Warna yang bervariasi

DATA FISIK

| DATA FISIK | | |
|-----------------|---------------------|------------------|
| Basis Kimia | Nitrocelulose Resin | |
| Propertis Fisik | Viskositas (KU) | 120 KU ±5 / 27°C |
| | Berat Jenis (gr/ml) | 1 |
| | Titik Nyala | 34°C / 93,2°F |
| | Solid | 45% ± 2 |
| | Daya Sebar | 8-12 m²/L |
| | Kilap | Gloss |
| | Warna | Bervariasi |
| | Kemasan | 1 lt |

DATA APLIKASI

| DATA APLIKASI | |
|---|--|
| Metode Aplikasi | Air Spray |
| Persiapan Permukaan | Pastikan permukaan media bersih, bebas dari semua kotoran, minyak, bahan kimia dan kontaminan lainnya. |
| Perbandingan Pencampuran dengan thinner | 1 : 2 Base : Thinner (penambahan thinner dapat disesuaikan dengan kebutuhan visco yang diinginkan) |
| Pengencer | Thinner PU AB |



SETTING SPRAY GUN


| | |
|----------------|--------------|
| Tekanan Nozzle | 2 – 3 bar |
| Lubang Nozzle | 1,3 – 1,5 mm |
| Sudut Semprot | 45 °C |



WAKTU KERING

| | |
|-----------------|--------------|
| Kering Sentuh | 5 – 10 menit |
| Kering Tekan | 1 – 3 jam |
| Kering Sempurna | 24 jam |





PERLINDUNGAN



Bahan mudah terbakar jauhkan dari percikan api, api terbuka dan perokok. Gunakan sarung tangan dan pelindung pernapasan yang sesuai.

PENYIMPANAN

Simpan ditempat yang sejuk dan kering. Minimal 2 tahun (Dalam kondisi penyimpanan normal 20°C - 30°C) wadah belum dibuka.

